

Idropittura traspirante per interni  
alle resine vegetali.

### IMPIEGO

Per la tinteggiatura di muri nuovi  
o da ritinteggiare. Applicabile su tutti  
i supporti adeguatamente preparati  
e ben aderenti al fondo.

**Ottimo fondo per velature e lasure murali:**  
applicarne una mano su un fondo preparato  
con **Smagliante M13 Solas**.



### CARATTERISTICHE

#### AZIONE:

traspirante, protettiva.

#### ANTISTATICA:

non attira la polvere.

#### ASPETTO:

opaco, coprente.

#### PESO SPECIFICO:

1,660 Kg/litro.

#### RESA:

13/15 mq/litro per mano.  
Alta copertura ed elasticità.

#### ESSICCAZIONE:

4/8 ore per la mano successiva.

#### ESENTE DA:

resine acriliche, alchidiche,  
viniliche, da isoalifati e da biocidi.

#### CONFEZIONI:

14 litri (per 196 mq)  
3,5 litri (per 49 mq)

### DILUIZIONE

Aggiungere **20%-40%** di acqua in relazione  
alle caratteristiche del fondo.

In presenza di muffe sulle pareti, usare una  
soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1 kg di sali  
di boro in 7 litri d'acqua) per la diluizione della  
pittura e per il lavaggio delle zone malsane.



20/40%

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Damar; oli di lino, tung e ricino; olio turco; borati di sodio,  
silicati; lecitina di soia, caseina di latte, cera d'api, glicerina  
vegetale; terpeni d'arancio, oli essenziali di lavanda e pino,  
alcol etilico; biossido di titanio, carbonato di calcio, talco  
privo di amianto, caolino, metilcellulosa, acqua.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Fondi nuovi, a calce, a gesso o polverosi  
vanno preparati con **Fissante M10 Solas**
- Per la colorazione impiegare  
**Colori concentrati Solas M00**
- Pitturare sempre da spigolo a spigolo,  
senza interrompere.
- Non applicare a temperature inferiori  
agli 8°C.



### PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone, o con poco **Fluente L30 Solas**.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato  
dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori  
ai 5°/7°C. si conserva per almeno 12 mesi.

### AVVERTENZE

Anche le pitture naturali bio/ecologiche e prive di derivati dal  
petrolio devono essere tenute **fuori dalla portata dei bambini**  
e non devono essere versate nelle acque di scarico.

### VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura antistatica, lavabile per interni alle resine vegetali  
tipo **Traspirante M11 Solas**. Completamente esente da resine  
acriliche, alchidiche, viniliche, da isoalifati e da biocidi.

In scheda tecnica compare la dichiarazione  
completa delle materie prime. Ha una resa  
di circa 13/15 mq/litro, ed è applicabile a rullo,  
pennello o spruzzo. Fondi nuovi, a calce,  
a gesso o polverosi devono essere preparati  
con isolante fissativo alle resine vegetali tipo  
**Fissante M10 Solas**. La coloritura viene  
effettuata con pigmenti minerali  
che garantiscono la fotostabilità.

IN BIOEDILIZIA®

ECO PRODOTTO 2003

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda  
tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono  
dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto.  
La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla  
automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo,  
non può essere motivo di contese legali.